

Fiche Technique

Encres Offset machines à feuilles

Pantone® Krypto

Très bonne accroche

Performances

- Formulation demi-fraîche
- Fixation rapide
- Basculage rapide
- Excellente résistance à l'abrasion et à la rayure

Supports

Non couchés	**	
Couchés mats	***	
Couchés brillants	***	
Faibles grammages	***	
Cartons	***	
Non absorbants ⁽¹⁾	**	▲ Prohibé
Synthétiques ⁽²⁾	*	(1) Fermés (calque, couché chrome couleur) (2) Synthétiques (PE, PP, PET, PVC)

Pantone® Krypto

	Lumière ISO 2835	Alcool ISO 2837	Alcali ISO 2838
Jaune Pantone® Krypto	5	+	+
Jaune 012 Pantone® Krypto	5	+	+
Orange 021 Pantone® Krypto	5	+	+
Rouge feu Pantone® Krypto	3	+	-
Rouge 032 Pantone® Krypto	6	+	+
Rouge rubis Pantone® Krypto	5	+	-
Rhodamine Pantone® Krypto	4	-	-
Héliotrope Pantone® Krypto	4	-	-
Violet Pantone® Krypto	4	-	-
Bleu 072 Pantone® Krypto	4	-	-
Bleu reflex Pantone® Krypto	3	-	-
Bleu primaire Pantone® Krypto	8	+	+
Vert Pantone® Krypto	8	+	+
Noir neutre Pantone® Krypto	8	+	+
Laque transparente Pantone® Krypto	●	+	+
Encres solides			
Rouge feu SL Pantone® Krypto	5	+	+
Rhodamine SL Pantone® Krypto	7	+	+
Héliotrope SL Pantone® Krypto	7	+	+
Violet SL Pantone® Krypto	8	+	+
Bleu 072 SL Pantone® Krypto	8	+	+
Bleu reflex SL Pantone® Krypto	8	+	+
Autres produits			
Blanc couvrant pour mélanges	8	+	+

Conditionnement

Boîte de 1 kg

Recommandations

- Impressions vernissables en ligne ou en reprise avec vernis offset traditionnel ou acrylique adaptés au support ⁽³⁾⁽⁴⁾.
- Impressions pelliculables ou vernissables UV et nitro en reprise ⁽³⁾⁽⁴⁾.
- Délai conseillé de séchage avant pelliculage ou vernissage UV : 24 à 48 h. - Essai préalable recommandé.
- Série compatible mouillage avec ou sans alcool.

- Pour accélérer le séchage sur support très fermé, possibilité d'ajouter du Siccatif Triple dans l'encre (1 % maximum) et de l'Aquasic CMR Free dans la solution de mouillage (5 % maximum).
- Pour les supports synthétiques, vérifier la validité du traitement de surface du support.

⁽³⁾ Il est conseillé de faire un essai au préalable.

⁽⁴⁾ Pelliculage, vernissage acrylique, UV et nitro prohibés sur les encres Pantone® Krypto suivantes: Rhodamine, Héliotrope, Violet, Bleu 072 et Bleu reflex. Utiliser les encres solides Krypto.

Certains produits peuvent être dangereux, consulter la Fiche de Données de Sécurité et respecter les précautions d'emploi.

Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et sur des résultats obtenus en laboratoire dans des conditions particulières. Du fait de la diversité des applications et conditions d'utilisation, elles ne sont communiquées qu'à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme une quelconque garantie.